

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Наименование образца	: Поглотитель кислорода
Испытываемый образец	: PE
Дата получения образца	: 13 августа 2021 года
Дата завершения испытаний	: 19 августа 2021 года
Клиентский модуль	: Shenzhen Absorb King Desiccant Co., Ltd.
Адрес клиента	: 1th Building, Minfu Road, Shatou Industrial District, Shajing, Shenzhen, Guangdong (1-е здание, дорога Минфу, промышленный район Шатоу, Шацзин, Шэньчжэнь, провинция Гуандун)
Производство	: Shenzhen Absorb King Desiccant Co., Ltd.
Адрес производства	: 1th Building, Minfu Road, Shatou Industrial District, Shajing, Shenzhen, Guangdong (1-е здание, дорога Минфу, промышленный район Шатоу, Шацзин, Шэньчжэнь, провинция Гуандун)
Цель тестирования	: Как указано клиентом, в соответствии с FDA CPG 7117.06:2005 & FDA CPG 7117.07:2005, для оценки представленного образца.
Результаты теста	: см. следующую страницу(ы).



Подписано для
Beide (Великобритания) Product Service Limited

Отчет

составлен:

подпись / Анна

Проверено:

подпись / Джозеф

Одобрено:

Подпись / Роберт



Company No. 07113834

Этот отчет недействителен без Специальной печати надзора Beide. Этот отчет нельзя изменять, дополнять или удалять. Результаты, представленные в этом протоколе испытаний, относятся только к испытанным образцам. Запрещается копирование этого документа без письменного разрешения Beide за исключением полного копирования и публикации в качестве рекламы.

Результаты испытаний:

1. PE, предназначенный для многократного использования: с указанием метода 21 CFR 177.1520

Экстрагенты и условия	Количество общих экстрактивных веществ (А)	Предельные значения
Удельная плотность	0,905 (г/см ³)	Плотность при 23°C должна быть в пределах 0,850-1,000 г/см ³
Экстрактивные вещества н-гексана	Н.О.	<5.5%
Экстрактивные вещества ксилола	Н.О.	< 11.3%

Перечень образцов:

No.	Наименование образца	Материалы
A	Поглотитель кислорода	PE


Примечание:

г/см³ = грамм на кубический сантиметр

Н.О. = не обнаружено (ниже минимального обнаруживаемого уровня)

Этот отчет недействителен без Специальной печати надзора Beide. Этот отчет нельзя изменять, дополнять или удалять. Результаты, представленные в этом протоколе испытаний, относятся только к испытанным образцам. Запрещается копирование этого документа без письменного разрешения Beide за исключением полного копирования и публикации в качестве рекламы.

Фото образца



*** Конец отчета ***

Этот отчет недействителен без Специальной печати надзора Beide. Этот отчет нельзя изменять, дополнять или удалять. Результаты, представленные в этом протоколе испытаний, относятся только к испытанным образцам. Запрещается копирование этого документа без письменного разрешения Beide за исключением полного копирования и публикации в качестве рекламы.

Beide (UK) Product Service Limited
U.K.: Flat 107, 25 Indecon Square, London, United Kingdom
China: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China
Tel.: +86-755-27454498, Email: admin@szbeide.com